

## TODO TERRENO

### Fondo y pintura selladora POLIVALENTE IMPRIMACIÓN Y PROTECCIÓN



#### PRESENTACION

375 ml	Ref.: 70396-032 (Blanco)
600 ml	Ref.: 70396-025 (Transp.)
750 ml	Ref.: Según color
2 l	Ref.: Según color
4 l	Ref.: Según color

#### CAMPOS DE APLICACIÓN

Pintura de fondo y acabado que actúa como puente de adherencia y/o preparación para pintar sobre todo tipo de superficies. Permite el posterior esmaltado o barnizado.

- Puede aplicarse sobre metales como hierro, zinc, aluminio, cobre, chapa galvanizada, etc.
- Sobre PVC rígido, poliéster, poliéster reforzado con fibra de vidrio, metacrilato, melamina, molduras (EPS, XPS).
- Sobre azulejo, cerámica, vidrio, etc.
- Potente sellador y tapaporos, sobre madera.
- Preparación de superficies porosas de yeso, cemento, cartón yeso, superficies pintadas, etc.
- Exterior e Interior.

#### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Resistencia al calor hasta 100°C.
- Extraordinaria adherencia sobre cualquier superficie.
- Rápido secado.
- No amarillea.
- Anticorrosivo sobre metal.
- No inflamable.
- Pintable con acabados al agua y al disolvente (no nitrocelulósicos).
- Colores: Blanco, Negro, Blanco Roto, Gris Claro, Turquesa, Mostaza y Rosa Palo.

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y APLICACIÓN

---

El fondo debe estar bien limpio, seco, saneado (sin óxidos, calamina, capas sueltas) y libre de polvo, grasas o ceras. Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.

Aplicar con brocha, rodillo o pistola.

### Sobre hierro y acero

Para una buena protección anticorrosiva, asegúrese de que la limpieza es correcta y no existe roña. Lijar y chorrear con arena o utilizar el limpiador de óxidos MINOXIL. Aplicar 2 manos de TODO TERRENO y terminar con esmalte protector.

### Sobre zinc y galvanizados:

Limpiar con limpiador de óxidos MINOXIL y lijar suavemente con lija fina. Aplicar 2 manos de TODO TERRENO (100 micras de espesor).

Se recomienda hacer una prueba de adherencia previa, dada la diversidad de tipos de galvanizado.

### Sobre aluminio y cobre:

Limpiar con extremado cuidado utilizando MINOXIL. Lijar suavemente con lija fina y aplicar 2 manos de TODO TERRENO.

Se recomienda hacer una prueba de adherencia previa.

### Sobre PVC y plásticos rígidos:

Limpiar con detergente amoniacal, respetando las instrucciones de limpieza, y lijar suavemente. Aplicar 2 manos de TODO TERRENO.

### Sobre madera nueva y aglomerado:

Lijar en caso necesario, y aplicar dos manos de TODO TERRENO.

### Sobre superficies viejas, pintadas:

Eliminar las partes sueltas y mal adheridas, emplastecer los defectos con AGUAPLAST. Lijar suavemente y aplicar 2 manos de TODO TERRENO.

## PRECAUCIONES

---

Para un correcto comportamiento es imprescindible la limpieza de las superficies, especialmente las superficies metálicas, y la aplicación de TODO TERRENO antes de 24 horas tras la limpieza y protegido de la lluvia.

Cuando se utilice TODO TERRENO como puente de adherencia, si transcurren más de 7 días sin recubrir, se recomienda lijar ligeramente la superficie para favorecer el anclaje del recubrimiento posterior.

No aplicar sobre soportes sometidos a humedad permanente.

## DATOS TÉCNICOS

Producto	
Ligante	Combinación de resinas sintéticas
Densidad	1,3 g/cc
Color	Blanco, Negro, Blanco Roto, Gris Claro, Turquesa, Mostaza y Rosa Palo
Brillo	Aspecto semi-mate
Adherencia	Máxima sobre materiales no porosos al cabo de 7 días
Anti corrosión para hierro	Ninguna formación de óxido después de 150 horas de rociado con solución salina agresiva. DIN 53.167
Aplicación	
Temperatura de aplicación	5 – 35°C
Diluyente	Agua
Dilución	Pistola: 10 – 20 % Brocha, rodillo: máximo 5 %
Herramienta	Brocha, rodillo, pistola
Limpieza Herramienta	Agua
Rendimiento Teórico	10 - 12 m <sup>2</sup> / l / mano
Secado al Tacto	30 minutos, variable según condiciones ambientales
Repintable	Después de 4 a 6 horas con pinturas al agua Después de 24 horas con esmaltes sintéticos Después de 48 horas con poliuretanos, epoxi

## SUMINISTRO

PRESENTACIÓN	UNIDADES/ CAJA	CANTIDAD PALET
Tarro 375ml	6	168
Tarro 600ml	6	112
Tarro 750ml	6	112
Cubo 2L	4	59
Cubo 4L	2	72

## Gama de Colores

	Transparente	Blanco	Negro	Blanco Roto
375 ml	-	70396-032	-	-
600 ml	70396-025	-	-	-
750 ml	-	70396-021	70396-023	70396-034
2L	-	70396-001	70396-004	-
4L	70396-007	70396-006	-	-
	Gris claro	Turquesa	Mostaza	Rosa Palo
375 ml	-	-	-	-
600 ml	-	-	-	-
750 ml	70396-035	70396-036	70396-037	70396-038
2L	-	-	-	-
4L	-	-	-	-

## **ALMACENAJE**

---

Conservación: Mínimo 2 años en envase original cerrado, protegido del calor y las heladas.

## **SEGURIDAD**

---

Consultar etiquetado de seguridad. Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

### **BEISSIER, S.A.U.**

Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14 – E -20100 Errenteria

Tel: 34 943 344 070

e-mail: [beissier@beissier.es](mailto:beissier@beissier.es)

Nota legal: Los datos y consejos contenidos en este documento representan una información de carácter general, resultado de la experiencia y conocimiento que Beissier, S.A.U tiene sobre las materias que se tratan. No consideran el caso de aplicaciones particulares y deben entenderse como meras recomendaciones, sin compromiso alguno para la empresa. Por lo tanto, no podrán formularse reclamaciones fundadas en estos datos.